

MA-Art e.U. Brennservice

Kirchensteig 1
2253 Weikendorf

Tel: 0680 204 62 61
Email: office@ma-art.at

Stand: 01.01.2023

Auftragsformular Blatt 1/4

Bitte die blauen Felder ausfüllen bzw. Checkboxes ankreuzen!

Kundennummer (falls bekannt)					
Auftraggeber Name		Tel	PLZ	Email Adresse	Ort / Straße / Hausnummer
Angaben zur verwendeten Keramikmasse und Glasur		z.B. Beispiel: (Masse vom MA-Art Shop)		Ich bestätige die MA-Art e.U. Brennservice Bedingungen erhalten, gelesen und akzeptiert zu haben. (Bedingungen sind auch unter www.ma-art.at abrufbar)	
Max. Werkstückgröße in cm	Breite(Tür) x Tiefe x Höhe		49(43) x 56 x 68		
Art der Keramischen Masse	Steingut	Steinzeug	Tone (z.B.Stoober)		
folgende Angabe nur bei Glasurbrand erforderlich:					
Brenntemperaturbereich Masse			1000 °C – 1280 °C		
Brenntemperaturbereich Glasur*			1200 °C – 1250 °C		
* hier ist der Temp. Bereich anzugeben der für alle am Werkstück verwendeten Glasuren geeignet ist.					
Brandart	Temperatur Bereich	Preis (€) pro kg	Anzahl Stücke	davon Anzahl Stücke < 4cm	Ich bestätige die MA-Art e.U. Brennservice Bedingungen erhalten, gelesen und akzeptiert zu haben. (Bedingungen sind auch unter www.ma-art.at abrufbar) Unterschrift Datum Bitte dieses Auftragsformular ausgefüllt an MA-Art senden od. abgeben Anforderung regelmäßiger Email-Infos über neue MA-Art Angebote und Aktionen - exklusive nur für Kunden - <input type="checkbox"/> bitte ankreuzen
Standard Brände		inkl.Mwst			Bemerkungen
Rohbrand – standard	960 bis 1000°C	23,00			
Rohbrand – langsam	960 bis 1000°C	26,00			
Niedrigtemperatur-Glasurbrand	980 bis 1080 °C	26,00			Glasurbrand für Steingut
Mitteltemperatur-Glasurbrand	1080 bis 1140 °C	30,00			Glasurbrand für Steinzeug nicht frostsicher
Hochtemperatur-Glasurbrände	ab 1200°C	34,00			Glasurbrand für Steinzeug frostsicher (von Masse abhängig)
Glasfarben in Gläser einbrennen	520 bis 580°C	16,00			
Porzellan- und Aufglasurfarben einbrennen	820 bis 850°C	19,00			
Aufglasurmetalle einbrennen	zirka 720°C	18,00			
Express Zuschlag	200 %	vom Grundpreis	bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	Beim EXPRESS Brennen beginnt der Brennvorgang innerhalb von 24 h ab Zahlungseingang.
Trockenservice für lederharte Ware	€/kg	4,00	bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	Vor dem Schrühbrand muß das Werkstück ca. 2 Wochen fachmännische getrocknet werden.
Individuelle Brände -- bitte auch Blatt 3/3 (Angaben über Brennkurve bis 1300°C) ausfüllen!					
Kammerofen - Ladung bis 190 Liter	€/Brand	190,00	bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	Hinweise : Für Ware (in Summe) unter 2,5 kg wird der 2,5 kg Preis verrechnet Für Brennware kleiner 4 cm werden zusätzl. 4,80 €/Stk verrechnet
Tonnenofen - Ladung bis 45 Liter	€/Brand	89,00	bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	

Die Bezahlung erfolgt erst nach wiegen und Übernahme der Rohware durch MA-Art e.U mittels Erlagschein oder Internet Banking gem. zugesandter (Email) Rechnung.

Die Bearbeitung des Auftrages beginnt mit Einlangen der Zahlung auf unserem Konto. Die Rechnung enthält 20% MwSt.

Du kannst das ausgefüllte Auftragsformular mittels unserem Kontakt Formular auf der Homepage an uns senden oder auch als Anhang mittels Deinem Email Programm. Durch dieses Voravis können wir Dir schon eine Reservierung für den nächsten freien Platz einräumen.

Du kannst aber auch gegen telefonische Voranmeldung dieses Auftragsformular gemeinsam mit der Rohware vorbei bringen.

Hinweis: In unserem Internet Shop <https://www.ma-art.at/shop> erhältst Du Gutscheine für unser Brennservice mit bis zu 20% Rabatt!

Die Gutscheine werden bei Abgabe der Rohware eingelöst und in der Rechnung in Abzug gebracht.

Auftragsvereinbarung - MA-Art e.U. Brennservice Bedingungen

Brennservice Bedingungen:

1. Es gelten die Allgemeinen Bedingungen von MA-Art e.U. nachrangig zu diesen Sonderbestimmungen.
2. Nur autorisierte MA-Art-Mitarbeiter/innen haben das Recht, den MA-Art Brennraum alleine zu betreten, die Öfen zu setzen, zu entladen, die Brennkurven zu programmieren oder die Öfen in Betrieb zu nehmen.
3. MA-Art-Kunden sind verpflichtet, falls sie in Begleitung die Werkstätten oder Brennräume betreten, die MA-Art-Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen, die im MA-Art Studio ausgehängt sind, zu lesen und einzuhalten.
4. Vor Inanspruchnahme des Brennservices ist ein Auftragsformular auszufüllen welches auf www.ma-art.at zum Download bereit steht und die aktuellen Preise sowie diese Bedingungen für den MA-Art Brennservice enthält.
5. Wir behalten uns das Recht vor, das Brennen von Werkstücken zu verweigern, die nach unserer Ansicht die Brennöfen an sich, oder die in die Brennöfen eingesetzten Werke anderer Kunden beschädigen könnten.
6. Wir bieten Brennvorgänge sowohl per Kilo Keramikstücke als auch pro Ofen an.
7. Die Bezahlung erfolgt erst nach wiegen und Übernahme der Roh- bzw. Keramikware durch MA-Art e.U. mittels Erlagschein oder Internet Banking gem. zugesandter Email Rechnung. Der Brand wird sofort nach Einlangen der Zahlung bearbeitet und die angegebene Dauer (Lieferzeit) beginnt zu laufen. Im Zuge der Übernahme und nach dem Brennvorgang werden die Werkstücke zur Identifizierung und zur Dokumentation fotografiert. Auf Wunsch werden die Fotos gemeinsam mit der (Brenn-) Temperatur Kurve an den Kunden übermittelt.
8. Brennvorgänge werden nur ausgeführt, wenn ein Ofen mit einer entsprechenden Anzahl an Keramikstücken gefüllt ist. Die Entscheidung hierüber unterliegt dem MA-Art-Personal. Wenn Werkstücke individuell gebrannt werden sollen, können die zur Verfügung stehenden Öfen als Ganzes zu einem Fixpreis gemietet werden.
9. Abhängig von der aktuellen Studiobesetzung und dem daraus entstehenden Bedarf an Brennöfen, kann die zum Brennen eines Werkstücks erforderliche Zeit variieren. MA-Art haftet nicht für längere Wartezeiten, die entstehen können.
10. Der gewünschte Temperaturbereich und die Anzahl der Werkstücke die in diesem Temperaturintervall gebrannt werden sollen, sind im Auftragsformular festzuhalten.

- Individuelle Temperaturanpassungen sind bei kommunalen Brennvorgängen nicht möglich, da die Einstellungen so gewählt werden, dass ein Gesamterfolg für die gebräuchlichsten Objekte und Materialien erzielt wird. Ein/e Kunde/in kann jedoch einen gesamten Ofen buchen und für diesen Brennvorgang einen personalisierten Brennzzyklus (Brennkurve) vereinbaren.
11. Der/die Kunde/in bestätigt im Auftragsformular, dass der gewünschte Brenntemperaturbereich für ein Werkstück sowohl mit den Temperaturangaben der von ihm/ihr verwendeten keramischen Masse als auch mit den Temperaturangaben der für dieses Werkstück verwendeten Glasur(en) übereinstimmen. Abweichungen sind bekannt zu geben. Weiters bestätigt der Kunde, dass Werkstücke für den Rohbrand mindestens 2 Wochen getrocknet wurden. Für lederharte Rohware bieten wir ein Trockenservice an. Bei Falschangaben haftet der/die Kunde/in für etwaige Schäden.
 12. Eine angemessene Vorbereitung der Werkstücke vor dem Glasurbrand ist erforderlich. Wenn ein/e Kund/in nicht sicher ist, wie er ein Stück zum Brennen vorbereiten soll, wird er/sie gebeten, sich an eine/n MA-Art-Mitarbeiter/in zu wenden.
 13. Die MA-Art e.U. übernimmt trotz aller Sorgfalt keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Roh- und Keramikware. Wir haften weder für die Unversehrtheit von zum Brand übernommener Werkstücke noch für etwaige Misserfolge, die sich durch einen Brennvorgang ergeben können. Da die MA-Art keinen Einfluß auf Material und Ausführung der Werkstücke hat, können keine Garantien, Zusicherungen oder sonstige Rechtsansprüche auf den Erfolg des Brandes gegeben werden. Auf unserer Homepage <https://www.ma-art.at> (Beitrag der Kategorie: Brennservice) sind Informationen über die Gefahren und Risiken beim Brand sowie deren Ursachen näher erläutert. Ein Haftung von MA-Art e.U. für etwaige direkte oder indirekte Schäden, ausgenommen grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, ist dezidiert ausgeschlossen. Haftungen gemäß dem Produkthaftgesetz bleiben davon unberührt.
 14. Alle Werkstücke, die nicht innerhalb von 2 Monaten abgeholt werden, werden entsorgt bzw. können von interessierten Personen mitgenommen werden. Die MA-Art e.U. kann für derart entsorgte Keramikstücke in keinsten Weise belangt werden.
 15. Wenn die vorliegenden Bedingungen nicht eingehalten werden, haftet der/die Kund/in für Schäden, die durch seine Werkstücke an den Brennöfen oder Brennplatten verursacht werden, und muss alle Reparatur- und/oder Ersatzkosten übernehmen.

Der Kunde bestätigt mit der umseitigen Unterschrift diese Brennservice Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

MA-Art e.U. Brennservice

Kirchensteig 1
2253 Weikendorf

Tel: 0680 204 62 61
Email: office@ma-art.at

Zusatzblatt für Individualbrand

Auftragsformular

Blatt 3/4

Stand: 01.01.2023

Kundennummer (falls bekannt)			
Auftraggeber Name	Tel	PLZ	Ort
Angaben zur gewünschten Brennkurve bei Individual Brand			Beispiele

BRENNKURVENPROFIL Name

Beispiel:
Glasurenbrand 1080

Rampe 1 (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	50	°C/h
Zieltemperatur 1		Grad Celsius	100	°C
Haltezeit 1 bei Zieltemp. 1		Stunden	15	min

Rampe 2 (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	100	°C/h
Zieltemperatur 2		Grad Celsius	330	°C
Haltezeit 2 bei Zieltemp. 2		Minuten	30	min

Rampe 3 (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	100	°C/h
Zieltemperatur 3		Grad Celsius	650	°C
Haltezeit 3 bei Zieltemp. 3		Minuten	30	min

Rampe 4 (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	150	°C/h
Zieltemperatur 4		Grad Celsius	960	°C
Haltezeit 4 bei Zieltemp. 4		Minuten	30	min

Rampe 5 (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	150	°C/h
Zieltemperatur 5		Grad Celsius	1080	°C
Haltezeit 5 bei Zieltemp. 5		Minuten	30	min

Rampe 6 (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	0	°C/h
Zieltemperatur 6		Grad Celsius	0	°C
Haltezeit 6 bei Zieltemp. 6		Minuten	0	h

max. Abkühlrampe (Gradient)		Grad Celsius pro Stunde	200	°C/h
Abkühlzieltemperatur		Grad Celsius (Ofen wird geöffnet)	50	°C
freies Abkühlen (ohne Zuheizen)		ja / nein	nein	

Unterschrift	Datum

Anmerkung: Solltest Du Probleme beim Ausfüllen haben, so unterstützen wir Dich sehr gerne.
Nimm das erste Mal einfach die Farbfläschchen oder Dosen mit.

Kundennummer (falls bekannt)				optional
Auftraggeber Name		Tel	PLZ	Email Adresse
Angaben zur verwendeten Glasur (Angaben je verwendeter Glasur)			z.B. Beispiel: (Glasuren von MA-Art)	
Unterglasurfarben				Bei Verwendung bitte ankreuzen <input type="checkbox"/>
Handelsname				
Hersteller				
angegebener Temperaturbereich				1000 °C – 1280 °C
Art der Glasur				
Glasur Typ 1				Bei Verwendung bitte ankreuzen <input type="checkbox"/>
Handelsname				
Hersteller				
angegebener Temperaturbereich				1000 °C – 1280 °C
Farbe(n)				
Glasur Typ 2				Bei Verwendung bitte ankreuzen <input type="checkbox"/>
Handelsname				
Hersteller				
angegebener Temperaturbereich				1000 °C – 1280 °C
Farbe(n)				
Glasur Typ 3				Bei Verwendung bitte ankreuzen <input type="checkbox"/>
Handelsname				
Hersteller				
angegebener Temperaturbereich				1000 °C – 1280 °C
Farbe(n)				
Effektglasur				Bei Verwendung bitte ankreuzen <input type="checkbox"/>
Handelsname				
Hersteller				
angegebener Temperaturbereich				1000 °C – 1280 °C
Farbe / Farbeffekt				
Majolikafarben				Bei Verwendung bitte ankreuzen <input type="checkbox"/>
Handelsname				
Hersteller				
angegebener Temperaturbereich				1000 °C – 1280 °C
Farbe(n)				
Unterschrift			Datum	

Anmerkung: Solltest Du Probleme beim Ausfüllen haben, so unterstützen wir Dich sehr gerne.
Nimm das erste Mal einfach die Farbfläschchen oder Dosen mit.